

Stucco epossidico a presa rapida

DESCRIZIONE:

EPOSTIX è un bicomponente epossidico rinforzato con acciaio per: sigillare – modellare – incollare – ricostruire – riparare – riempire – stuccare – saldare anche sott'acqua, in pochi minuti legno, pietra metallo, cemento, PVC, plastica, ABS, ceramica, vetro, ghisa, vetroresina, alluminio, marmo, nylon. EPOSTIX è semplicissimo da usare grazie al predosaggio dei componenti; è facilmente modellabile ed indurisce in pochi minuti. Ad indurimento avvenuto può essere forato, carteggiato, limato, smerigliato, segato, sabbiato, piallato, pitturato.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Pulire e sgrassare le parti su cui operare
- Per migliorare l'adesione irruvidire le superfici carteggiandole
- Tagliare la quantità necessaria di EPOSTIX
- Impastare fino ad ottenere un colore uniforme
- Applicare EPOSTIX esercitando una leggera pressione
- Per ottenere una superficie liscia, modellare con un utensile bagnato, prima dell'inizio dell'indurimento (circa 4 minuti)
- Indurimento completo in circa due ore
- Per applicazioni in acqua, mantenere EPOSTIX premuto in posizione fino all'inizio dell'indurimento (nell'acqua, i tempi di indurimento raddoppiano)
- Riconfezionare EPOSTIX non utilizzato mantenendolo in luogo fresco ed asciutto.

MODO D'IMPIEGO:

La superficie da riparare deve essere pulita, asciutta e priva di residui di grasso o olio; è importante inoltre rimuovere dalla superficie in questione vernice ed eventuale fondo di ruggine. Per una perfetta adesione si consiglia di rendere ruvide le parti da unire.

A questo punto tagliare o spezzare un quantitativo di EPOSTIX sufficiente per effettuare la riparazione, impastare e manipolare sino a quando il prodotto non assume un colore uniforme, quindi applicare nell'area da riparare e modellare con le dita e con un attrezzo.

N.B. La riparazione deve essere effettuata prima che abbia luogo l'indurimento, generalmente entro 2 minuti dopo che si è impastato e si è ottenuto un colore uniforme della pasta.

USI:

Per riparare tubi sommersi, piscine, serbatoi, giunzioni, guarnizioni permanenti, in casa, auto, barca, roulotte, ripara metalli, plastica, legno, ecc.


IDRAPPOINT

E TECNICHE:

IDRAULICA ONLINE

BASE:

Componente A:

Componente B:

 resina epossidica e cariche minerali
 composto a base mercaptano e cariche minerali

DENSITA':

Componente A:

Componente B:

1,20 ÷ 1,40 g/ml

1,75 ÷ 1,95 g/ml

Consistenza

Lavorabilità

Indurimento parziale

Indurimento totale

Verniciabilità

Durezza totale

Resistenza termica

Resistenza ai raggi UV

Resistenza all'acqua

Resistenza agli acidi

Resistenza ai solventi

Temperature di applicazione

stucco plastico, rigido dopo polimerizzazione

5 minuti @ 20 °C

15 minuti

60 minuti

verniciabile

95 (Shore D)

260 °C in continuo, fino a 300 per brevi periodi

ottima

ottima resistenza

resistente

moderata resistenza

-5 ÷ +60 °C

STOCCAGGIO:

E' consigliato conservare il prodotto al riparo dalla luce del sole, in luogo fresco e asciutto, a temperatura compresa tra +5 e +25 °C. In queste condizioni la vita del prodotto sarà di 24 mesi dalla data di fabbricazione.

AVVERTENZE:

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Contiene resine epossidiche ed amminiche, può causare irritazioni alle pelli sensibili. Lavarsi le mani accuratamente con acqua e sapone dopo l'uso.

Irritante per gli occhi. In caso di contatto, sciacquare subito con abbondante acqua e contattare un medico.

Per maggiori informazioni richiedere sempre la scheda di sicurezza.

Data ultimo aggiornamento: 29.08.2023



PRODOTTI CHIMICI E TECNICI - CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS

 FACOT CHEMICALS Srl - Via Crema 44, 26010 Capralba CR, Italy - Tel. +39 0373450642 - info@facot.it - www.facotchemicals.com


CHEMISTRY IN ACTION